

Des pellets de haute qualité à prix sage toute l'année !

TABLEAU COMPARATIF DIN + / CELTICOAT

	DIN+	CELTICOAT				
		Juin 2024	Septembre 2024	Décembre 2024	Mars 2025	Moyenne
Humidité % brut	< 10%	6	6	6,3	7,3	6,4
Durabilité	> 97,5	99,1	99,3	99,2	98,9	99,1
Masse volumique (kg/m3)	> 600	660	670	680	670	670
Fines	< 0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Cendres	< 0,60	0,37	0,35	0,25	0,26	0,30
Pouvoir calorifique KWh/tonne	> 4600	4944	4902	4887	4840	4893

Résultats d'analyses effectuées par le laboratoire externe Socor